PROVENCE

ARCOBALENO

ФАКТУРНАЯ ШТУКАТУРКА

Декоративная штукатурка для создания рельефных покрытий, таких как дерево, сланец, песчаник, ракушечник.

Возможно нанесение шпателем или кельмой. Колеруется водоразбавляемыми колеровочными пастами.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Легко наносится
- Обладает высокой адгезией
- Скрывает мелкие дефекты стен
- Пластичная
- Высокая стойкость покрытия к мытью
- Без запаха, не токсичная, пожаровзрывобезопасна
- Сильно армирована целлюлозной фиброй
- Безвредна для здоровья и окружающей среды

РАСХОД:

~1 м^2/кг
при стандартном нанесении

ФАСОВКА:

1кг; 3кг; 10кг.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Наносить на прочные, сухие и чистые поверхности, предварительно обработанные стабилизирующей пропиткой Primer. Нанести один слой структурного грунта с высокой укрывистостью COLORE STRUTTURA, заколерованного в цвет покрытия.
Последующие слои наносить после полного высыхания покрытия.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

01 Фактурную штукатурку PROVENCE нанести венецианской кельмой разнонаправленными движениями, создавая небольшие наплывы.

02 После полного высыхания абразивной губкой удалить все шероховатости, добавляя плавности линиям покрытия.

03 Нанести валиком колерованный воск LA LUCENTEZZA и резиновым шпателем загладить его, удаляя излишки. Таким образом подчеркнуть рельеф фактуры.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

Сразу после использования удалить остатки материала, вымыть инструмент тёплой водой и высушить.

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:

Пропитка Primer

Структурный грунт Colore Struttura

Воск La Lucentezza

Лак Velletta

Защитный лак Barriera

Венецианский шпатель

Кельма



Абразивная губка

ЛОС: менее 1%

Время высыхания: 12 часов, при t=+20 °C и влажности 65%.

Разбавитель: вода

Атмосферостойкость: внутренние работы

Плотность: 1,45 г/л

Фракция,макс. зерно: 0,05 мм

Срок годности: 24 месяца

Состав: фракционированный мрамор, вода, стирол-акриловая дисперсия, целлюлозные волокна, диоксид титана, целевые добавки.

ТУ/Сертификаты:
ТУ 20.30.11-046-49075239-2020

Условия хранения и транспортировки: в плотно закрытой оригинальной таре при температуре от +5°C до +30°C, избегать попадания прямых солнечных лучей, не допускать замораживания.