

SAFARI

КРАСКА С ЭФФЕКТОМ
МЯГКОЙ КОЖИ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ♦ Образует прочное, эластичное, паропроницаемое (дышащее) покрытие
- ♦ Легко наносится
- ♦ Микросферы создают приятный тактильный эффект
- ♦ Обладает высокой адгезией
- ♦ Без запаха, не токсична, пожаровзрывобезопасна
- ♦ Безвредна для здоровья и окружающей среды

Для создания тонкослойного покрытия, визуально и тактильно передающего эффект натуральной кожи.

ARCOVALENO

Возможно нанесение кистью, валиком или кельмой. Колеруется водоразбавляемыми колеровочными пастами.

РАСХОД:

~8 м²/л
при стандартном
нанесении

ФАСОВКА:

0,9л; 2,7л

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

Наносить на прочные, сухие и чистые поверхности, предварительно обработанные стабилизирующей пропиткой Primer. Нанести один слой грунт-краски с высокой укрывистостью COLORE, заколерованной в цвет покрытия. Последующие слои наносить после полного высыхания краски.

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ:

Покрытие «Кожа»


- 01 Краску Safari нанести с помощью велюрового валика (ворс 12 мм) очень короткими разнонаправленными движениями, стараясь сформировать равномерный слой.
- 02 Не дожидаясь высыхания, с помощью кельмы легко пригладить.
- 03 После высыхания первого слоя (как описано в п. 01-02) нанести второй слой материала и сформировать окончательный рисунок покрытия.

Покрытие «Нубук»

- 01 Краску Safari нанести с помощью велюрового валика (ворс 12 мм) очень короткими разнонаправленными движениями, стараясь сформировать равномерный слой.
- 02 После высыхания первого слоя с помощью мелкозернистой абразивной губки легкими движениями пригладить шагреня.
- 03 После высыхания первого слоя (как описано в п. 01-02) нанести второй слой материала и сформировать окончательный рисунок покрытия.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА:

Сразу после использования удалить остатки материала, вымыть инструмент тёплой водой и высушить.




Кельма



Кисть



Валик



Абразивная губка

СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ:

Пропитка Primer
Грунт-краска
Colore

Защитный лак
Barriera

ЛОС: менее 2%

Время высыхания: 1 час, при
t=+20 °C и влажности 65%.

Разбавитель: вода

Атмосферостойкость:
внутренние работы

Плотность: 0,8 г/л

Фракция, макс. зерно:
0,03 мм

Срок годности:
24 месяца

Состав: вода, акриловая дисперсия,
полимерные микросферы, целевые
добавки.

ТУ/Сертификаты:
ТУ 20.30.11-047-49075239-2020

Условия хранения и транспортировки:
в плотно закрытой оригинальной таре
при температуре от +5°C до +30°C,
избегать попадания прямых солнечных
лучей, не допускать замораживания.

